

NÚMERO DE MATERIAL 1.2056 · CLASE 1.2

# 90Cr3

N.º de material 1.2056

Composición química, valores mecánicos y físicos y 3 designaciones normalizadas de 3 regiones.

|                        |                                        |                                         |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| DENSIDAD<br>7.85 g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br>3 en 3 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br>7 registrados |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|


## Composición química

Fracción máscica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

## Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

## Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

3 designaciones · 1 documentadas como idénticas

|                |                                       |         |     |
|----------------|---------------------------------------|---------|-----|
| Europa         | 1                                     | Chequia | 1   |
| 90Cr3          | Nombre propio de la calidad<br>din-en | 19 423  | csn |
| Estados Unidos | 1                                     |         |     |
| L 2            | aisi-sae                              |         |     |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre 90Cr3

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

|                            |                               |                 |             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | 1.2056          | 23 ago 2026 |