

NÚMERO DE MATERIAL EN-JM1140

EN-GJMB-450-6

N.º de material EN-JM1140

Composición química, valores mecánicos y físicos y 13 designaciones normalizadas de 11 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm³	13 en 11 regiones	1 registrados

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

3 valores en 1 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	—
GOST 1215-79	—	—	150–207

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

13 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Europa	2	Japón	1
EN-GJMB-450-6	Nombre propio de la calidad din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	Nombre propio de la calidad din-en		
Rusia / CEI	2	Italia	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost		
Estados Unidos	1	Suecia	1
45006	aisi-sae	0854-00	ss
Reino Unido	1	Chequia	1
P45-06	bs	422545	csn
Francia	1	Polonia	1
MN450-6	afnor	Zcp45006	pn
		Austria	1
		GTS-450	onorm

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EN-GJMB-450-6

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA

Ver la página del material

BÚSQUEDA DE CALIDADES

Buscar en todas las calidades

N.º DE MATERIAL

EN-JM1140

EMITIDA

23 ago 2026