

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1072

EN-GJS-400-15U

N.º de material EN-JS1072

Composición química, valores mecánicos y físicos y 31 designaciones normalizadas de 18 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm³	31 en 18 regiones	1 registrados

Composición química

Fracción máscica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

31 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Francia	5	Europa	2
400/17	afnor	EN-GJS-400-15U	Nombre propio de la calidad din-en
FCS 400-12	afnor	GGG-40	Nombre propio de la calidad din-en
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Reino Unido	2
FGS400-15	afnor	420-12	bs
		SNG 420	bs

Internacional	2	Australia / Nueva Zelanda	2
400-12	iso	0717-02	as-nzs
400-15	iso	300-17	as-nzs
Japón	2	Estados Unidos	1
FCD40	jis	60-40-18	aisi-sae
FCD400	jis	España	1
China	2	FGE 38-17	une
QT400-15	gb	Chequia	1
QT400-18	gb	422304	csn
Rusia / CEI	2	Polonia	1
VCH40	gost	Zs40015	pn
B440	gost	Bulgaria	1
Italia	2	380-17	bds
GS 370-17	uni	Austria	1
GS400-12	uni	SG38	onorm
Suecia	2	Bélgica	1
07 17-02	ss	FNG38-17	nbn
0717-00	ss	Finlandia	1
		GRP400	sfs

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EN-GJS-400-15U

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JS1072	23 ago 2026