

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1060

EN-GJS-600-3

N.º de material EN-JS1060

Composición química, valores mecánicos y físicos y 32 designaciones normalizadas de 21 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 32 en 21 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 1 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción máscica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

4 valores en 1 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

32 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Europa	3	España	1
EN-GJS-600-3 Nombre propio de la calidad	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 Nombre propio de la calidad	din-en		
Grade 600/3 Nombre propio de la calidad	din-en	Internacional	1
		600-3	iso
Reino Unido	3	China	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs		
SNG 600	bs	Suecia	1
		07 32-03	ss
Estados Unidos	2	Chequia	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae		
Francia	2	Latinoamérica	1
FGS 600-3	afnor	FMNP65003	copant
FGS600-2	afnor		
Japón	2	Hungría	1
FCD60	jis	GoV60	msz
FCD600	jis		
Rusia / CEI	2	Australia / Nueva Zelanda	1
VCH60	gost	600-3	as-nzs
B460	gost		
Italia	2	Bulgaria	1
GS600-2	uni	600-2	bds
GS600-3	uni	Bélgica	1
		FNG60-2	nbn
Polonia	2	Países Bajos	1
Zs60003	pn	GN60	nen
ZS6002	pn		
Austria	2	Finlandia	1
GGG600	onorm	GRP600	sfs
SG60	onorm		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EN-GJS-600-3

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JS1060	23 ago 2026