

NÚMERO DE MATERIAL 1.3348 · CLASE 1.3

HS2-9-2

N.º de material 1.3348


Composición química, valores mecánicos y físicos y 13 designaciones normalizadas de 8 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm ³	13 en 8 regiones	10 registrados


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades mecánicas

2 valores en 2 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	HB
Annealed	269
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	269

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

13 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Europa	3	Francia	1
1.3348	din-en	Z100DCWV09-04-02-02	afnor
HS2-9-2	Nombre propio de la calidad din-en		
S 2-9-2	Nombre propio de la calidad din-en	Japón	1
		SKH58	jis
España	3		
2-9-2	une	Italia	1
F.5607	une	HS2-9-2	uni
HS2-9-2	une		
		Suecia	1
Estados Unidos	2	2782	ss
T11307	Nombre propio de la calidad uns		
M7	Nombre propio de la calidad aisi-sae	Corea del Sur	1
		SKH58	Nombre propio de la calidad ks

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre HS2-9-2

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.3348	23 ago 2026