

NÚMERO DE MATERIAL 1.0506 · CLASE 1.0

# P315NH

N.º de material 1.0506


Composición química, valores mecánicos y físicos y 7 designaciones normalizadas de 2 regiones.

|                               |                                               |                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DENSIDAD<br><b>7.85</b> g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br><b>7</b> en 2 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br><b>13</b> registrados |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|


## Composición química

Fracción máscica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

|                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| AE3 PREDICHA<br>815 °C | AE1 PREDICHA<br>715 °C | ACM PREDICHA<br>420 °C | BS PREDICHA<br>556 °C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

7 designaciones · 6 documentadas como idénticas

|                |                             |     |          |                             |        |
|----------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------|--------|
| Estados Unidos |                             | 5   | Europa   |                             | 2      |
| K01802         | Nombre propio de la calidad | uns | P315NH   | Nombre propio de la calidad | din-en |
| K02203         | Nombre propio de la calidad | uns | WStE 315 | Nombre propio de la calidad | din-en |
| K02403         | Nombre propio de la calidad | uns |          |                             |        |
| K02404         | Nombre propio de la calidad | uns |          |                             |        |
| K02601         |                             | uns |          |                             |        |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre P315NH

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

|                            |                               |                 |             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | 1.0506          | 23 ago 2026 |