

NÚMERO DE MATERIAL 2.4066 · CLASE 2.4

S-Ni 99,2

N.º de material 2.4066

también figura como Ni 99,2


Composición química, valores mecánicos y físicos y 43 designaciones normalizadas de 10 regiones.

DENSIDAD 8.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 43 en 10 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
-------------------------------	---	---

Composición química

Fracción máscica en %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	8.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

43 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Estados Unidos		14	China		4
N02100	uns		H02200		gb
N02200	uns		H02201		gb
N02201	uns		NS5200		gb
B160	astm		NS5201		gb
B161	astm		Europa		2
B162	astm				
B163	astm		Ni 99,2	Nombre propio de la calidad	din-en
B366	astm		S-Ni 99,2	Nombre propio de la calidad	din-en
B564	astm				
B725	astm		Reino Unido		2
B730	astm				
B751	astm		NA 11		bs
B775	astm		NA 12		bs
B829	astm		Francia		2
Internacional		10			
C-Ni99	iso		Ni-01		afnor
C-Ni99-HC	iso		Ni-02		afnor
N5	iso				
NC2100	iso		Estados Unidos / Aeroespacial		2
NC2100-HC	iso				
Ni99,0	iso		5533		ams
Ni99.0/LC	iso		5553		ams
NW2200	iso				
NW2201	iso		Rusia / CEI		2
stop odlewany	iso				
Japón		4			
NLCB	jis		NP2		gost
NLCP	jis		NP4		gost
NNCB	jis				
NNCP	jis		Polonia		1
			L210H21		pn

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre S-Ni 99,2

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	2.4066	23 ago 2026