

NÚMERO DE MATERIAL 1.0060 · CLASE 1.0

St 60-2 G

N.º de material 1.0060

también figura como E335+CR

Composición química, valores mecánicos y físicos y 55 designaciones normalizadas de 21 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 55 en 21 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 4 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

55 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Rusia / CEI	6	Bulgaria	3
S345	gost	ASt6	bds
St5ps	gost	E335	bds
St5sp	gost	WSt6sp	bds
St6ps	gost		
St6sp	gost	Francia	2
Cт6cn	gost	A60-2	afnor
		E335	afnor
Europa	5		
E335	din-en	Internacional	2
E335+CR Nombre propio de la calidad	din-en	Fe590	iso
Fe590-2	din-en	FeE690	iso
St 60-2 G Nombre propio de la calidad	din-en		
St60-2	din-en	Japón	2
		SM570	jis
Reino Unido	5	SM58	jis
4360-55C	bs		
4360-55E	bs	China	2
55C	bs	HRB335	gb
E335	bs	Q345C	gb
Fe590-2FN	bs		
		Polonia	2
España	4	MSt6	pn
A590	une	St6	pn
A590-2	une		
E355	une	Austria	2
Fe590-2FN	une	St590	onorm
		St60F	onorm
Italia	4		
E335	uni	Bélgica	2
Fe580	uni	A590-1.2	nbn
Fe590	uni	FE590-2FN	nbn
Fe60-2	uni		
		Chequia	1
Estados Unidos	3	11600	csn
A572	aisi-sae		
A572Gr.65	aisi-sae	Eslovaquia	1
A678 Grade C Nombre propio de la calidad	astm	11 600	stn
Suecia	3	Serbia	1
1650	ss	Č.0645	srps
1650-00	ss		
1650-01	ss	Rumanía	1
		OL60.1k	stas
Hungría	3		
A 60	msz	Suiza	1
E355	msz	St60-2	snv
Fe590-2	msz		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre St 60-2 G

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.0060	23 ago 2026