

NÚMERO DE MATERIAL 1.4886 · CLASE 1.4

X10NiCrSi35-19

N.º de material 1.4886


Composición química, valores mecánicos y físicos y 21 designaciones normalizadas de 10 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 21 en 10 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 9 registrados
-------------------------------	---	--


Composición química

Fracción máscica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Mo.

Propiedades mecánicas

1 valores en 1 estados

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	200

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

21 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Estados Unidos		12	Francia		1
N08330	Nombre propio de la calidad	uns	Z20NCS33-16		afnor
330		aisi-sae			
B511		astm	Estados Unidos / Aeroespacial		1
B512		astm	5592		ams
B535		astm			
B536		astm	Rusia / CEI		1
B546		astm	XH35BT		gost
B710		astm			
B726		astm	Chequia		1
B739		astm	17253		csn
B829		astm			
N08330		astm	Eslovaquia		1
Europa		1	17 253		stn
X10NiCrSi35-19	Nombre propio de la calidad	din-en	Polonia		1
Reino Unido		1	H16N36S2		pn
NA17		bs	Rumanía		1
			12SiCrNi360		stas

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre X10NiCrSi35-19

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4886	23 ago 2026