

NÚMERO DE MATERIAL 2.4733 · CLASE 2.4

H06230

N.º de material 2.4733

también figura como NiCr22W14Mo


Composición química, valores mecánicos y físicos y 16 designaciones normalizadas de 5 regiones.

DENSIDAD 8.97 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 16 en 5 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 17 registrados
-------------------------------	--	---


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



0.01 %0.1 %1 %10 %100 %

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	8.97	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

16 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Estados Unidos		9	Internacional		2
N06230		uns	Ni6231		iso
N06320	Nombre propio de la calidad	uns	NiCr22W14Mo		iso
B366		astm	Estados Unidos / Aeroespacial		2
B435		astm			
B564		astm	5878		ams
B572		astm	5891		ams
B619		astm	China		2
B622		astm			
B626		astm	H06230		gb
			NS3313		gb
			Europa		1
			NiCr22W14Mo	Nombre propio de la calidad	din-en

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre H06230

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	2.4733	23 ago 2026