

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1102

PK70

N.º de material EN-JS1102

también figura como EN-GJS-700-2U

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 37 en 22 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 1 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

4 valores en 1 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

37 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Rusia / CEI	10	Francia	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost		
VCH70	gost	Internacional	1
BЧ70	gost	700-2	iso
ДИ70-МП	gost		
ПК70-6.0	gost	Japón	1
ПК70-6.4	gost	FCD700	jis
ПК70-6.8	gost		
ПК70-7.4	gost	Italia	1
P12MΦ5-МП	gost	GS 700-2	uni
Europa	2	Suecia	1
EN-GJS-700-2U Nombre propio de la calidad	din-en	07 37-01	ss
GGG-70 Nombre propio de la calidad	din-en		
		Chequia	1
Reino Unido	2	422307	csn
700/2	bs		
SNG 700	bs	Latinoamérica	1
		FMNP70002	copant
España	2		
FGE70-2	une	Hungría	1
FGS 70-2	une	GoV70	msz
China	2	Australia / Nueva Zelanda	1
QT700-18	gb	700-2	as-nzs
QT700-2	gb		
		Rumanía	1
Polonia	2	FGN70-3	stas
Zs70002	pn		
ZS7002	pn	Bulgaria	1
		700-2	bds
Austria	2		
GGG700	onorm	Bélgica	1
SG70	onorm	FNG70-2	nbn
Estados Unidos	1	Países Bajos	1
100-70-03	aisi-sae	GN70	nen
		Finlandia	1
		GRP700	sfs

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre PK70

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JS1102	23 ago 2026