


E350B0

Composición química, valores mecánicos y físicos y 1 designaciones normalizadas de 1 regiones.

OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
1 en 1 regiones	5 registrados

Composición química

Fracción másica en %



Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

5 valores en 3 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	REH N/mm ²
≤ 20	≥ 350
20 – 40	≥ 330

ESTADO · DIMENSIÓN	REH N/mm ²
≥ 40	≥ 320

ESTADO · DIMENSIÓN	A % · 5.65 √So
Lo = 5.65 √So	≥ 22

ESTADO · DIMENSIÓN	KV J
0	≥ 27

Designaciones en las distintas normas

1 designaciones · 1 documentadas como idénticas

India	1
E350B0	Nombre propio de la calidad is

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre E350B0

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	—	13 ago 2026