

NÚMERO DE MATERIAL 1.4409 · CLASE 1.4

SCS 16S

N.º de material 1.4409

también figura como GX2CrNiMo19-11-2

Composición química, valores mecánicos y físicos y 11 designaciones normalizadas de 4 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm ³	11 en 4 regiones	11 registrados

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 64 % ● Cr — 19 % ● Ni — 10.5 % ● Mo — 2.3 % ● Trazas e impurezas · 4.3 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

La composición de esta calidad queda fuera del rango validado del modelo publicado (una ventana de composición de baja

aleación), por lo que aquí no se predice ninguna temperatura de transformación.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

11 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Estados Unidos		6	Japón	3	
J92700	Nombre propio de la calidad	uns	SCS 16AX	jis	
J92800	Nombre propio de la calidad	uns	SCS 16AXN	jis	
J92804	Nombre propio de la calidad	uns	SCS 16S	jis	
314N	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Europa	1	
316 N		aisi-sae			
J92804		aisi-sae			
			GX2CrNiMo19-11-2	Nombre propio de la calidad	din-en
			España		1
			F.8415		une

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre SCS 16S

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4409	23 ago 2026