

NÚMERO DE MATERIAL 1.2210 · CLASE 1.2

SKS7 przybliż.

N.º de material 1.2210

también figura como 115CrV3

Composición química, valores mecánicos y físicos y 18 designaciones normalizadas de 13 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 18 en 13 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 8 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 97.5 % ● C — 1.2 % ● Cr — 0.7 % ● Mn — 0.3 % ● Trazas e impurezas · 0.4 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

18 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Estados Unidos	3	España	1
T61202 Nombre propio de la calidad	uns	F.5221	une
L2 Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Japón	1
L2 przybliż	aisi-sae	SKS7 przybliż.	jis
Polonia	3	China	1
NC4	pn	CrV	gb
NW1	pn	Italia	1
stal srebrna	pn	115CrV3KU	uni
Rusia / CEI	2	Chequia	1
11ChF	gost	19421	csn
11XΦ	gost	Eslovaquia	1
Europa	1	19 421	stn
115CrV3 Nombre propio de la calidad	din-en	Serbia	1
Reino Unido	1	Č.4141	srps
1407	bs		
Francia	1		
115CrV3	afnor		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre SKS7 przybliż.

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.2210	23 ago 2026