

NÚMERO DE MATERIAL 1.6562 · CLASE 1.6

Ç 4340

N.º de material 1.6562

también figura como 40 NiCrMo 8 4


Composición química, valores mecánicos y físicos y 33 designaciones normalizadas de 9 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 33 en 9 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
-------------------------------	--	---


Composición química

Fracción máscica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 741 °C	AE1 PREDICHA 711 °C	ACM PREDICHA 619 °C	BS PREDICHA 501 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

33 designaciones · 9 documentadas como idénticas

Estados Unidos13		Europa2	
G43370	Nombre propio de la calidaduns	40 NiCrMo 8 4	Nombre propio de la calidaddin-en
G43376	Nombre propio de la calidaduns	40NiCrMo8-4	Nombre propio de la calidaddin-en
G43406	uns	Reino Unido2	
H43406	Nombre propio de la calidaduns	817M40bs	
K24064	Nombre propio de la calidaduns	S155bs	
4337	Nombre propio de la calidadaisi-sae	Rusia / CEI2	
4340	aisi-sae	40ChN2MAgost	
E4337	Nombre propio de la calidadaisi-sae	40KhN2MAgost	
E4340	aisi-sae	Italia2	
E4340 Mod	aisi-sae	40 NiCrMo 7uni	
E4340H	Nombre propio de la calidadaisi-sae	NCM 4uni	
A322	astm	Polonia2	
A331	astm	34HNMpn	
Estados Unidos / Aeroespacial8		40HNMApn	
6257	ams	Francia1	
6359	ams	40 NCD 7afnor	
6409	ams	Turquía1	
6414	ams	Ç 4340mke	
6415	ams		
6417	ams		
6419	ams		
6484	ams		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre Ç 4340

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.6562	23 ago 2026