

NÚMERO DE MATERIAL 1.2060 · CLASE 1.2

# 1.2060

Composición química, valores mecánicos y físicos y 27 designaciones normalizadas de 16 regiones.

|                               |                                                 |                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DENSIDAD<br><b>7.85</b> g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br><b>27</b> en 16 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br><b>7</b> registrados |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 97 % ● Cr — 1.4 % ● C — 1.1 % ● Si — 0.3 % ● Trazas e impurezas — 0.3 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

## Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

## Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

27 designaciones · 1 documentadas como idénticas

|                |          |                                               |        |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|--------|
| España         | 4        | Austria                                       | 2      |
| F.5212         | une      | BOHLERK100                                    | onorm  |
| X120Cr12       | une      | K100                                          | onorm  |
| X210CM2        | une      | Europa                                        | 1      |
| X210Cr12       | une      | 105Cr5 <div>Nombre propio de la calidad</div> | din-en |
| Estados Unidos | 3        | Japón                                         | 1      |
| D3             | aisi-sae | SKD1                                          | jis    |
| T30403         | aisi-sae | China                                         | 1      |
| T30404         | aisi-sae | Cr12                                          | gb     |
| Francia        | 3        | Italia                                        | 1      |
| X200CM2        | afnor    | X205Cr12KU                                    | uni    |
| X200Cr12       | afnor    | Suecia                                        | 1      |
| Z200C12        | afnor    | 2312                                          | ss     |
| Reino Unido    | 2        | Chequia                                       | 1      |
| 2080           | bs       | 19436                                         | csn    |
| BD3            | bs       | Polonia                                       | 1      |
| Rusia / CEI    | 2        | NC11                                          | pn     |
| KH12           | gost     | Rumanía                                       | 1      |
| X12            | gost     | 205Cr115                                      | stas   |
| Bulgaria       | 2        | Corea del Sur                                 | 1      |
| Ch12           | bds      | STD1                                          | ks     |
| X210Cr12       | bds      |                                               |        |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.2060

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA

Ver la página del material

BÚSQUEDA DE CALIDADES

Buscar en todas las calidades

N.º DE MATERIAL

1.2060

EMITIDA

22 ago 2026