

NÚMERO DE MATERIAL 1.3339 · CLASE 1.3


1.3339

Composición química, valores mecánicos y físicos y 21 designaciones normalizadas de 15 regiones.


DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 21 en 15 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 12 registrados
-------------------------------	---	---

Composición química

Fracción másica en %



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades mecánicas

3 valores en 3 estados

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	262

ESTADO · DIMENSIÓN	HB
(annealing) , GOST 19265-73	255

ESTADO · DIMENSIÓN	HB
Annealed	262

Propiedades físicas

3 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³
Punto de transformación Ac1	815	°C
Punto de transformación Ar1	730	°C

Designaciones en las distintas normas

21 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Europa	3	Japón	1
HS 6-5-2 Nombre propio de la calidad	din-en	SKH51	jis
HS6-5-2 Nombre propio de la calidad	din-en		
S6-5-2	din-en	China	1
		W6Mo5Cr4V2	gb
Estados Unidos	3	Rusia / CEI	1
T11302	uns	R6M5	gost
M2	aisi-sae		
M2	astm	Italia	1
Internacional	2	HS6-5-2	uni
HS6-5-2	iso		
HS6-5-2C	iso	Suecia	1
		2722	ss
Corea del Sur	2	Chequia	1
SKH51 Nombre propio de la calidad	ks	19830	csn
SKH9	ks		
Reino Unido	1	Eslovaquia	1
BM2	bs	19 830	stn
Francia	1	Polonia	1
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	SW7M	pn

Austria	1
S600	onorm

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.3339
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.3339	22 ago 2026