

NÚMERO DE MATERIAL 1.4724 · CLASE 1.4

1.4724


Composición química, valores mecánicos y físicos y 33 designaciones normalizadas de 15 regiones.

DENSIDAD 7.7 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 33 en 15 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 8 registrados
------------------------------	---	--


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

Propiedades mecánicas

5 valores en 2 estados

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	192

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	490	345	15	60

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.7	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

33 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Rusia / CEI	6	Francia	2
10Ch13SJ <u>u</u>	gost	Z10C13	afnor
10KH13SYU	gost	Z13C13	afnor
10X13CЮ	gost		
1X12CЮ	gost	Italia	2
ст.10X13CЮ	gost	X10CrA112	uni
ЭИ404	gost	X10CrAl12	uni
España	5	Japón	1
F.13152-X 10 CrAl13	une	SUS405	jis
F.311	une		
F.3152	une	China	1
X10CrAl13	une	OCr13Al	gb
X10CrAlSi13	une		
Europa	4	Chequia	1
1.4724	din-en	17125	csn
X10CrA113	din-en	Eslovaquia	1
X10CrAl13 Nombre propio de la calidad	din-en	17 125	stn
X10CrAlSi13 Nombre propio de la calidad	din-en		
Estados Unidos	4	Serbia	1
405	aisi-sae	Č.4972	srps
MT405	aisi-sae	Polonia	1
S40500	aisi-sae	H13JS	pn
A 268 TP405	astm		
Reino Unido	2	Hungría	1
403S17	bs	H12	msz
X10CrAlSi13	bs	Bulgaria	1
		Ch13SJ <u>u</u>	bds

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.4724
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4724	23 ago 2026