

NÚMERO DE MATERIAL 1.6562 · CLASE 1.6


1.6562

Composición química, valores mecánicos y físicos y 33 designaciones normalizadas de 9 regiones.


DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 33 en 9 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
-------------------------------	--	---

Composición química

Fracción másica en %



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 741 °C	AE1 PREDICHA 711 °C	ACM PREDICHA 619 °C	BS PREDICHA 501 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

33 designaciones · 9 documentadas como idénticas

Estados Unidos		13	Europa		2
G43370	Nombre propio de la calidad	uns	40 NiCrMo 8 4	Nombre propio de la calidad	din-en
G43376	Nombre propio de la calidad	uns	40NiCrMo8-4	Nombre propio de la calidad	din-en
G43406		uns	Reino Unido		2
H43406	Nombre propio de la calidad	uns	817M40		bs
K24064	Nombre propio de la calidad	uns	S155		bs
4337	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Rusia / CEI		2
4340		aisi-sae	40ChN2MA		gost
E4337	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	40KhN2MA		gost
E4340		aisi-sae	Italia		2
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7		uni
E4340H	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	NCM 4		uni
A322		astm	Polonia		2
A331		astm	34HNM		pn
Estados Unidos / Aeroespacial		8	40HNMA		pn
6257		ams	Francia		1
6359		ams	40 NCD 7		afnor
6409		ams	Turquía		1
6414		ams	Ç 4340		mke
6415		ams			
6417		ams			
6419		ams			
6484		ams			

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.6562

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.6562	23 ago 2026