

NÚMERO DE MATERIAL 1.8766 · CLASE 1.8

# 1.8766

Composición química, valores mecánicos y físicos y 1 designaciones normalizadas de 1 regiones.

|            |                     |                        |
|------------|---------------------|------------------------|
| DENSIDAD   | OTRAS DESIGNACIONES | VALORES DE PROPIEDADES |
| 7.85 g/cm³ | 1 en 1 regiones     | 1 registrados          |

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

## Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

1 designaciones · 1 documentadas como idénticas

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Europa | 1                           |
| L415MS | Nombre propio de la calidad |
|        | din-en                      |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre 1.8766

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | 1.8766          | 23 ago 2026 |