

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1030

EN-JS1030

Composición química, valores mecánicos y físicos y 31 designaciones normalizadas de 18 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 31 en 18 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 1 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

4 valores en 1 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

31 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Francia	5	Suecia	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Australia / Nueva Zelanda	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Europa	2		
EN-GJS-400-15 Nombre propio de la calidad	din-en	Estados Unidos	1
GGG-40 Nombre propio de la calidad	din-en	60-40-18	aisi-sae
Reino Unido	2	España	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Chequia	1
Internacional	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Polonia	1
		Zs40015	pn
Japón	2		
FCD40	jis	Bulgaria	1
FCD400	jis	380-17	bds
China	2	Austria	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		Bélgica	1
Rusia / CEI	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	Finlandia	1
		GRP400	sfs
Italia	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EN-JS1030

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JS1030	23 ago 2026