

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1072

EN-JS1072

Composición química, valores mecánicos y físicos y 31 designaciones normalizadas de 18 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm³	31 en 18 regiones	1 registrados

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

31 designaciones · 2 documentadas como idénticas

Francia	5	Reino Unido	2
400/17	afnor	420-12	bs
FCS 400-12	afnor	SNG 420	bs
FGS370-17	afnor	Internacional	2
FGS400-12	afnor	400-12	iso
FGS400-15	afnor	400-15	iso
Europa	2	Japón	2
EN-GJS-400-15U Nombre propio de la calidad	din-en	FCD40	jis
GGG-40 Nombre propio de la calidad	din-en	FCD400	jis

China	2	España	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb		
Rusia / CEI	2	Chequia	1
VCH40	gost	422304	csn
B440	gost	Polonia	1
Italia	2	Zs40015	pn
GS 370-17	uni	Bulgaria	1
GS400-12	uni	380-17	bds
Suecia	2	Austria	1
07 17-02	ss	SG38	onorm
0717-00	ss		
Australia / Nueva Zelanda	2	Bélgica	1
0717-02	as-nzs	FNG38-17	nbn
300-17	as-nzs	Finlandia	1
Estados Unidos	1	GRP400	sfs
60-40-18	aisi-sae		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EN-JS1072

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JS1072	23 ago 2026