

NÚMERO DE MATERIAL EN-JS1083

EN-JS1083

Composición química, valores mecánicos y físicos y 29 designaciones normalizadas de 21 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm³	29 en 21 regiones	1 registrados

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas		29 designaciones · 2 documentadas como idénticas	
Estados Unidos	3	Reino Unido	2
65-45-12	aisi-sae	500/7	bs
70-50-05	aisi-sae	SNG 500	bs
80-55-06	aisi-sae		
Europa	2	Rusia / CEI	2
EN-GJS-500-7C	Nombre propio de la calidad din-en	VCH50	gost
GGG-50	Nombre propio de la calidad din-en	B450	gost
		Italia	2
		GS 500	uni
		GS500-7	uni

Polonia	2
ZS5002	pn
Zs5007	pn
Austria	2
GGG500	onorm
SG50	onorm
Francia	1
FGS 500-7	afnor
España	1
FGE 50-7	une
Internacional	1
500-7	iso
Japón	1
FCD500	jis
China	1
QT500-7	gb
Suecia	1
07 27-02	ss

Chequia	1
422305	csn
Latinoamérica	1
FMNP55005	copant
Hungría	1
GoV50	msz
Australia / Nueva Zelanda	1
500-7	as-nzs
Bulgaria	1
500-2	bds
Bélgica	1
FNG50-7	nbn
Países Bajos	1
GN50	nen
Finlandia	1
GRP500	sfs

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EN-JS1083

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JS1083	23 ago 2026