

NÚMERO DE MATERIAL 1.0345 · CLASE 1.0

D37-1.2

N.º de material 1.0345

también figura como HI


Composición química, valores mecánicos y físicos y 62 designaciones normalizadas de 17 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 62 en 17 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 16 registrados
-------------------------------	---	---


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 819 °C	AE1 PREDICHA 717 °C	ACM PREDICHA 399 °C	BS PREDICHA 568 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Propiedades mecánicas

12 valores en 1 estados

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
to 20	350–440	225	24	780
21 - 40	350–440	215	24	780
41 - 60	350–440	205	24	780

Propiedades físicas

2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm ³

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Soldabilidad	without limitations.	

Designaciones en las distintas normas

62 designaciones · 11 documentadas como idénticas

Estados Unidos		20	Francia		4	
K01501	Nombre propio de la calidad	uns	A37AP		afnor	
K01700	Nombre propio de la calidad	uns	A37CP		afnor	
K02001		uns	AP		afnor	
K02200	Nombre propio de la calidad	uns	P235GH		afnor	
K02201	Nombre propio de la calidad	uns	España			3
K02202	Nombre propio de la calidad	uns	A 37 RC I			une
K02203	Nombre propio de la calidad	uns	A37RCI			une
K02503	Nombre propio de la calidad	uns	RA II			une
K02601		uns	Italia			3
K02801	Nombre propio de la calidad	uns	Fe360-1KG			uni
-55		aisi-sae	Fe360-1KW			uni
55 A515 Gr.65		aisi-sae	FeE235			uni
A285		aisi-sae	Chequia			3
A285Gr.C		aisi-sae	11364			csn
A516		aisi-sae	11366			csn
A516Gr.65		aisi-sae	11368			csn
Gr.55		aisi-sae	Rusia / CEI			2
Gr.65		aisi-sae	12k			gost
Gr.A		aisi-sae	12K			gost
A53-A	Nombre propio de la calidad	astm	Suecia			2
Europa		6	1330			ss
1.0345		din-en	1330-01			ss
A285Gr.C		din-en	Bélgica			2
ASt35		din-en	D37-1.2			nbn
HI	Nombre propio de la calidad	din-en	E37-1.2			nbn
P235GH	Nombre propio de la calidad	din-en	Internacional			1
StE255		din-en	P3			iso
Reino Unido		6	China			1
141-360		bs	20			gb
1501		bs	Eslovaquia			1
1501 Gr. 161-360		bs	11 368			stn
161-360		bs	Polonia			1
161Gr.360		bs	St36K			pn
400		bs	Austria			1
Japón		5	St35KW			onorm
SB410		jis				
SGV410		jis				
SPV235		jis				
SPV24		jis				
SPV450		jis				

Finlandia	1
Fe37BP	sfs

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre D37-1.2

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.0345	23 ago 2026