

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1030

Z120

N.º de material EN-JL1030

también figura como EN-GJL-200

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 37 en 22 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 2 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designaciones en las distintas normas

37 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Estados Unidos	5	Reino Unido	3
F12101 Nombre propio de la calidad	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

Francia	3	Internacional	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	China	1
		HT200	gb
Suecia	3	Italia	1
0120	ss	G20	uni
0120-00	ss		
O120	ss	Chequia	1
		422420	csn
Europa	2	Latinoamérica	1
EN-GJL-200 Nombre propio de la calidad	din-en	FG200	copant
GG-20 Nombre propio de la calidad	din-en	Hungría	1
		OV20	msz
Japón	2	Rumanía	1
FC20	jis	FC200	stas
FC200	jis		
		Australia / Nueva Zelanda	1
Rusia / CEI	2	T220	as-nzs
SCH20	gost		
C420	gost	Bulgaria	1
		Vch20	bds
Polonia	2	Bélgica	1
Z120	pn	FGG20	nbn
ZI200	pn		
		Países Bajos	1
Austria	2	GG20	nen
GG20	onorm		
GG200	onorm	Taiwán	1
		FC200	cns
España	1		
FG20	une		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre Z120

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA

Ver la página del material

BÚSQUEDA DE CALIDADES

Buscar en todas las calidades

N.º DE MATERIAL

EN-JL1030

EMITIDA

23 ago 2026