

NÚMERO DE MATERIAL 1.5028 · CLASE 1.5

Č.2332

N.º de material 1.5028

también figura como $65\text{Si}7$


Composición química, valores mecánicos y físicos y 17 designaciones normalizadas de 11 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 17 en 11 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 6 registrados
-------------------------------	---	--


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

17 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Estados Unidos	4	Europa	1
G92600 Nombre propio de la calidad	uns	65Si7 Nombre propio de la calidad	din-en
H92600 Nombre propio de la calidad	uns	Francia	1
9260 Nombre propio de la calidad	aisi-sae	61SC7	afnor
9260H Nombre propio de la calidad	aisi-sae		
Japón	2	Internacional	1
SUP6	jis	59Si7	iso
SUP7	jis		
China	2	Rusia / CEI	1
60Si2Mn	gb	60S2A	gost
60Si2MnA	gb	Italia	1
		60Si7	uni
Polonia	2	Chequia	1
60S2	pn	13270	csn
60S2A	pn		
		Serbia	1
		Č.2332	srps

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre Č.2332

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.5028	23 ago 2026