

NÚMERO DE MATERIAL 1.3343 · CLASE 1.3

EM2

N.º de material 1.3343

también figura como S 6-5-2


Composición química, valores mecánicos y físicos y 46 designaciones normalizadas de 19 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
8.12 g/cm³	46 en 19 regiones	10 registrados

Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	8.12	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

46 designaciones · 4 documentadas como idénticas

Estados Unidos6		Internacional2	
T11302	Nombre propio de la calidaduns	HS6-5-2	iso
611	Nombre propio de la calidadaisi-sae	HS6-5-2C	iso
D3	aisi-sae		
M 2	aisi-sae	Rusia / CEI2	
T11302	aisi-sae	R6M5	gost
M2	aisi-sae	P6M5	gost
Francia6		Suecia2	
HS6-5-2	afnor	2715	ss
HS6-5-2HC	afnor	2722	ss
X85WMoCrV6-5-4	afnor		
Z40CSD10	afnor	Bulgaria2	
Z85WDCV	afnor	HS6-5-2C	bds
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	R6M5	bds
España4		Austria2	
6-5-2	une	BOHLERS600	onorm
EM2	une	S600	onorm
F.5603	une		
HS6-5-2	une	China1	
		W6Mo5Cr4V2	gb
Italia4		Chequia1	
15NiCrMo13	uni	19830	csn
HS6-5-2	uni		
HS6-5-2-2	uni	Serbia1	
X82WMoV6-5	uni	Č.7680	srps
Europa3		Polonia1	
1.3343	din-en	SW7M	pn
HS6-5-2C	din-en		
S 6-5-2	Nombre propio de la calidaddin-en	Hungría1	
Reino Unido3		R6	msz
3343	bs		
4959BA2	bs	Rumanía1	
BM2	bs	Rp5	stas
Japón3		Corea del Sur1	
SKH51	jis	SKH51	Nombre propio de la calidadks
SKH9	jis		
SUH3	jis		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre EM2
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.3343	23 ago 2026