

NÚMERO DE MATERIAL 1.8523 · CLASE 1.8

36CrMoV12

N.º de material 1.8523

también figura como 39CrMoV13-9


Composición química, valores mecánicos y físicos y 14 designaciones normalizadas de 4 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.72 g/cm³	14 en 4 regiones	9 registrados


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades mecánicas

9 valores en 2 estados

QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm²	A %
16 – 40	950–1150	11
40 – 100	900–1100	13
100 – 160	870–1070	14
160 – 250	800–1000	15
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		248

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.72	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

14 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Reino Unido	9	Europa	3
3S132 Nombre propio de la calidad	bs	1.8523	din-en
3S132D	bs	39CrMoV13-9 Nombre propio de la calidad	din-en
40C	bs	40CrMoV13-9 Nombre propio de la calidad	din-en
897M39	bs		
EN40 C Nombre propio de la calidad	bs	Reino Unido / Francia	1
HCM3	bs	S134 Nombre propio de la calidad	bsi-afnor
S132	bs		
S133	bs	Italia	1
S134	bs	36CrMoV12	uni

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 36CrMoV12

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.8523	23 ago 2026