

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1020

# G15

## N.º de material EN-JL1020

también figura como EN-GJL-150

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

|                               |                                                 |                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DENSIDAD<br><b>7.85</b> g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br><b>37</b> en 22 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br><b>2</b> registrados |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

### Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas

2 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |
| nu        | 0.26  |        |

Designaciones en las distintas normas

37 designaciones · 4 documentadas como idénticas

|                 |                                   |                            |        |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Estados Unidos6 |                                   | España1                    |        |
| F11401          | Nombre propio de la calidaduns    | FG15                       | une    |
| F11701          | Nombre propio de la calidaduns    | Internacional1             |        |
| A48-25B         | aisi-sae                          | 150                        | iso    |
| C1.25B          | aisi-sae                          | China1                     |        |
| No 25 B         | aisi-sae                          | HT150                      | gb     |
| No.25           | aisi-sae                          | Italia1                    |        |
| Reino Unido3    |                                   | G15                        | uni    |
| 150             | bs                                | Chequia1                   |        |
| Gr.150          | bs                                | 422415                     | csn    |
| Grade 150       | bs                                | Latinoamérica1             |        |
| Suecia3         |                                   | FG150                      | copant |
| O115            | ss                                | Hungría1                   |        |
| O115-00         | ss                                | OV15                       | msz    |
| O115            | ss                                | Rumanía1                   |        |
| Europa2         |                                   | FC150                      | stas   |
| EN-GJL-150      | Nombre propio de la calidaddin-en | Australia / Nueva Zelanda1 |        |
| GG-15           | Nombre propio de la calidaddin-en | T150                       | as-nzs |
| Francia2        |                                   | Bulgaria1                  |        |
| FGL150          | afnor                             | Vch15                      | bds    |
| Ft 15 D         | afnor                             | Bélgica1                   |        |
| Japón2          |                                   | FGG15                      | nbn    |
| FC15            | jis                               | Países Bajos1              |        |
| FC150           | jis                               | GG15                       | nen    |
| Rusia / CEI2    |                                   | Taiwán1                    |        |
| SCH15           | gost                              | FC150                      | cns    |
| C415            | gost                              |                            |        |
| Polonia2        |                                   |                            |        |
| Z115            | pn                                |                            |        |
| Z1150           | pn                                |                            |        |
| Austria2        |                                   |                            |        |
| GG15            | onorm                             |                            |        |
| GG150           | onorm                             |                            |        |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre G15

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | EN-JL1020       | 23 ago 2026 |