

NÚMERO DE MATERIAL EN-JL1030

F12101

N.º de material EN-JL1030

también figura como EN-GJL-200

Composición química, valores mecánicos y físicos y 37 designaciones normalizadas de 22 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 37 en 22 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 2 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

No disponemos de composición química documentada para este número de material.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Propiedades físicas2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Designaciones en las distintas normas37 designaciones · 3 documentadas como idénticas

Estados Unidos		5	Reino Unido		3
F12101	Nombre propio de la calidad	uns	200		bs
A48-30B		aisi-sae	220		bs
Class30B		aisi-sae	Grade 220		bs
No 30 B		aisi-sae			
No.30		aisi-sae			

Francia	3
FGL200	afnor
Ft 20 D	afnor
Ft20	afnor
Suecia	3
O120	ss
O120-00	ss
O120	ss
Europa	2
EN-GJL-200	Nombre propio de la calidad din-en
GG-20	Nombre propio de la calidad din-en
Japón	2
FC20	jis
FC200	jis
Rusia / CEI	2
SCH20	gost
C420	gost
Polonia	2
Z120	pn
ZI200	pn
Austria	2
GG20	onorm
GG200	onorm
España	1
FG20	une

Internacional	1
200	iso
China	1
HT200	gb
Italia	1
G20	uni
Chequia	1
422420	csn
Latinoamérica	1
FG200	copant
Hungría	1
OV20	msz
Rumanía	1
FC200	stas
Australia / Nueva Zelanda	1
T220	as-nzs
Bulgaria	1
Vch20	bds
Bélgica	1
FGG20	nbn
Países Bajos	1
GG20	nen
Taiwán	1
FC200	cns

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre F12101

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	EN-JL1030	23 ago 2026