

5884

également répertorié sous N19909

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 4 désignations normalisées issues de 2 régions.

AUTRES DÉSIGNATIONS

4 dans 2 régions

CARACTÉRISTIQUES

0 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Désignations dans les différentes normes

4 désignations · 1 documentées comme identiques

États-Unis / Aérospatial		3	États-Unis		1
5884	ams		N19909	Nom propre de la nuance	uns
5892	ams				
5893	ams				

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 5884

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

—

ÉDITION

25 août 2026