

080M40 C40 C40E C40R

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 4 désignations normalisées issues de 4 régions.

AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
4 dans 4 régions	0 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Désignations dans les différentes normes				4 désignations · 1 documentées comme identiques	
Royaume-Uni	1	Japon	1		
080M40 C40 C40E C40R	bs	S40C	Nom propre de la nuance	jis	
International	1	Chine	1		
C40 C40E4 C40M2	iso	40		gb	

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 080M40 C40 C40E C40R

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande