

## NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JL1020

# 150

## N° de matériau EN-JL1020

également répertorié sous EN-GJL-150

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 37 désignations normalisées issues de 22 régions.

|                                                  |                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MASSE VOLUMIQUE<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | AUTRES DÉSIGNATIONS<br><b>37</b> dans 22 régions | CARACTÉRISTIQUES<br><b>2</b> répertoriées |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

### Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

### Caractéristiques physiques

2 valeurs

| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR | UNITÉ             |
|-----------------|--------|-------------------|
| Masse volumique | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |
| nu              | 0.26   |                   |

## Désignations dans les différentes normes

37 désignations · 4 documentées comme identiques

|                                                 |          |                                     |        |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| <b>États-Unis</b>                               | 6        | <b>Espagne</b>                      | 1      |
| F11401 <span>Nom propre de la nuance</span>     | uns      | FG15                                | une    |
| F11701 <span>Nom propre de la nuance</span>     | uns      | <b>International</b>                | 1      |
| A48-25B                                         | aisi-sae | 150                                 | iso    |
| C1.25B                                          | aisi-sae | <b>Chine</b>                        | 1      |
| No 25 B                                         | aisi-sae | HT150                               | gb     |
| No.25                                           | aisi-sae | <b>Italie</b>                       | 1      |
| <b>Royaume-Uni</b>                              | 3        | G15                                 | uni    |
| 150                                             | bs       | <b>Tchéquie</b>                     | 1      |
| Gr.150                                          | bs       | 422415                              | csn    |
| Grade 150                                       | bs       | <b>Amérique latine</b>              | 1      |
| <b>Suède</b>                                    | 3        | FG150                               | copant |
| O115                                            | ss       | <b>Hongrie</b>                      | 1      |
| O115-00                                         | ss       | OV15                                | msz    |
| O115                                            | ss       | <b>Roumanie</b>                     | 1      |
| <b>Europe</b>                                   | 2        | FC150                               | stas   |
| EN-GJL-150 <span>Nom propre de la nuance</span> | din-en   | <b>Australie / Nouvelle-Zélande</b> | 1      |
| GG-15 <span>Nom propre de la nuance</span>      | din-en   | T150                                | as-nzs |
| <b>France</b>                                   | 2        | <b>Bulgarie</b>                     | 1      |
| FGL150                                          | afnor    | Vch15                               | bds    |
| Ft 15 D                                         | afnor    | <b>Belgique</b>                     | 1      |
| <b>Japon</b>                                    | 2        | FGG15                               | nbn    |
| FC15                                            | jis      | <b>Pays-Bas</b>                     | 1      |
| FC150                                           | jis      | GG15                                | nen    |
| <b>Russie / CEI</b>                             | 2        | <b>Taiïwan</b>                      | 1      |
| SCH15                                           | gost     | FC150                               | cns    |
| C415                                            | gost     |                                     |        |
| <b>Pologne</b>                                  | 2        |                                     |        |
| Z115                                            | pn       |                                     |        |
| Z150                                            | pn       |                                     |        |
| <b>Autriche</b>                                 | 2        |                                     |        |
| GG15                                            | onorm    |                                     |        |
| GG150                                           | onorm    |                                     |        |

**Remarque sur l'utilisation.** Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

**Demande concernant 150**  
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

EN-JL1020

ÉDITION

22 août 2026