

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.2365 · CLASSE 1.2

BH10

N° de matériau 1.2365

également répertorié sous 32CrMoV12-28

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 35 désignations normalisées issues de 18 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.88 g/cm ³	35 dans 18 régions	9 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

3 valeurs pour 2 états

ÉTAT · DIMENSION	HB	HRC
Annealed	229	–
Quenched and tempered	–	46
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		229

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.88	g/cm³

Traitement thermique

1 régimes

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
Recuit	Température non précisée	—

Désignations dans les différentes normes

35 désignations · 4 documentées comme identiques

France5		Europe2	
32CDV12-28	afnor	32CrMoV12-28	Nom propre de la nuance din-en
32CrMoV12-28	afnor	X 32 CrMoV 3 3	Nom propre de la nuance din-en
32DCV28	afnor	Espagne2	
Z32CDV28	afnor	30CrMoV12	une
Z35CWDV5	afnor	F.5313CrMoV12	une
États-Unis4		Japon2	
T20810	Nom propre de la nuance uns	SKD62	jis
H10	Nom propre de la nuance aisi-sae	SKD7	jis
H12	aisi-sae	Hongrie2	
T20810	aisi-sae	CMV40	msz
Russie / CEI4		K14	msz
3Ch3M3F	gost	Autriche2	
3H3M3F	gost	BOHLERW320	onorm
3KH3M3F	gost	W320	onorm
3X3M3Φ	gost	International1	
Royaume-Uni3		32CrMoV12-28	iso
2365	bs		
BH10	bs		
BH12	bs		

Chine	1	Serbie	1
3Cr3Mo3V	gb	Č.7450	srps
Italie	1	Pologne	1
30CrMoV12-27KU	uni	WLV	pn
Tchéquie	1	Roumanie	1
19541	csn	31VMoCr29	stas
Slovaquie	1	Bulgarie	1
19 541	stn	32CrMoV12-28	bds

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant BH10

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

[Faire une demande](#)

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.2365

ÉDITION

24 août 2026