

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JL1030

Grade 220

N° de matériau EN-JL1030

également répertorié sous EN-GJL-200

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 37 désignations normalisées issues de 22 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.85 g/cm³	AUTRES DÉSIGNATIONS 37 dans 22 régions	CARACTÉRISTIQUES 2 répertoriées
--------------------------------------	--	---

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.
--

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Caractéristiques physiques

2 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Désignations dans les différentes normes

37 désignations · 3 documentées comme identiques

États-Unis	5	Royaume-Uni	3
F12101	Nom propre de la nuance uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

France	3	International	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	Chine	1
		HT200	gb
Suède	3	Italie	1
0120	ss	G20	uni
0120-00	ss		
O120	ss	Tchéquie	1
Europe	2	422420	csn
EN-GJL-200	Nom propre de la nuance din-en	Amérique latine	1
GG-20	Nom propre de la nuance din-en	FG200	copant
Japon	2	Hongrie	1
FC20	jis	OV20	msz
FC200	jis		
Russie / CEI	2	Roumanie	1
SCH20	gost	FC200	stas
C420	gost		
Pologne	2	Australie / Nouvelle-Zélande	1
Z120	pn	T220	as-nzs
ZI200	pn	Bulgarie	1
Autriche	2	Vch20	bds
GG20	onorm	Belgique	1
GG200	onorm	FGG20	nbn
Espagne	1	Pays-Bas	1
FG20	une	GG20	nen
		Taiwan	1
		FC200	cns

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant Grade 220

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

[Faire une demande](#)