

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.0416 · CLASSE 1.0

422 630

N° de matériau 1.0416

également répertorié sous C18D


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 34 désignations normalisées issues de 17 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.85 g/cm ³	AUTRES DÉSIGNATIONS 34 dans 17 régions	CARACTÉRISTIQUES 18 répertoriées
--	--	--


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

calculées à partir de la composition · °C

AE3 PRÉDITE 819 °C	AE1 PRÉDITE 722 °C	ACM PRÉDITE 423 °C	BS PRÉDITE 592 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Caractéristiques mécaniques

5 valeurs pour 1 états

NORMALIZING 910 - 930°C, DRAWING 670 - 690°C	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
to 100	392	196	24	35	491

Caractéristiques physiques

8 valeurs

ÉTAT · DIMENSION	RHO g/cm³	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.82	–	–	–
100	–	11.9	78	470
200	–	12.5	67	479
400	–	13.6	48	517
500	–	14.2	41	–
600	–	–	–	571

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³
Point de transformation Ac1	735	°C
Point de transformation Ac3	863	°C
Point de transformation Ar3	840	°C
Point de transformation Ar1	685	°C

Caractéristiques technologiques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Soudabilité	without limitations.	
Sensibilité aux flocons	not predisposed	
Fragilité au revenu	not predisposed	

Désignations dans les différentes normes

34 désignations · 3 documentées comme identiques

États-Unis	4	Italie	2
G10170 Nom propre de la nuance	uns	FeG400	uni
1017 Nom propre de la nuance	aisi-sae	FeG42	uni
Gr.N1	aisi-sae		
J01700	aisi-sae	Tchéquie	2
		422 630	csn
Royaume-Uni	3	422 633	csn
AM1	bs		
AW1	bs	Pologne	2
CLA9	bs	L400	pn
		LII400	pn
Japon	3		
S17C	jis	Hongrie	2
SC360	jis	Ao400	msz
SC37	jis	Ao400FK	msz
Europe	2	Roumanie	2
C18D Nom propre de la nuance	din-en	OT400-1	stas
GS38	din-en	OT400-3	stas
France	2	Bulgarie	2
20-40M	afnor	15LI	bds
E20-40M	afnor	15LII	bds
International	2	Russie / CEI	1
20-40	iso	15L	gost
200-400	iso		
		Suède	1
Chine	2	1035	ss
15	gb		
ZG200-400	gb	Autriche	1
		GS38	onorm
		Taïwan	1
		SC(37)C	cns

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 422 630

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.0416

ÉDITION

24 août 2026