

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JL1020

EN-GJL-150

N° de matériau EN-JL1020

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 37 désignations normalisées issues de 22 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm³	37 dans 22 régions	2 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques physiques

2 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Désignations dans les différentes normes

37 désignations · 4 documentées comme identiques

États-Unis		Royaume-Uni	
	6		3
F11401	Nom propre de la nuance uns	150	bs
F11701	Nom propre de la nuance uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

Suède	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
Europe	2
EN-GJL-150	din-en
GG-15	din-en
France	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
Japon	2
FC15	jis
FC150	jis
Russie / CEI	2
SCH15	gost
C415	gost
Pologne	2
Z115	pn
Z1150	pn
Autriche	2
GG15	onorm
GG150	onorm
Espagne	1
FG15	une
International	1
150	iso

Chine	1
HT150	gb
Italie	1
G15	uni
Tchéquie	1
422415	csn
Amérique latine	1
FG150	copant
Hongrie	1
OV15	msz
Roumanie	1
FC150	stas
Australie / Nouvelle-Zélande	1
T150	as-nzs
Bulgarie	1
Vch15	bds
Belgique	1
FGG15	nbn
Pays-Bas	1
GG15	nen
Taïwan	1
FC150	cns

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant EN-GJL-150

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	EN-JL1020	22 août 2026