

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JL1030

EN-GJL-200

N° de matériau EN-JL1030

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 37 désignations normalisées issues de 22 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm³	37 dans 22 régions	2 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.
--

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Caractéristiques physiques

2 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Désignations dans les différentes normes

37 désignations · 3 documentées comme identiques

États-Unis		Royaume-Uni	
F12101	Nom propre de la nuance	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

France	3	International	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	Chine	1
		HT200	gb
Suède	3	Italie	1
0120	ss	G20	uni
0120-00	ss		
O120	ss	Tchéquie	1
		422420	csn
Europe	2	Amérique latine	1
EN-GJL-200 Nom propre de la nuance	din-en	FG200	copant
GG-20 Nom propre de la nuance	din-en	Hongrie	1
		OV20	msz
Japon	2	Roumanie	1
FC20	jis	FC200	stas
FC200	jis		
		Australie / Nouvelle-Zélande	1
Russie / CEI	2	T220	as-nzs
SCH20	gost		
C420	gost	Bulgarie	1
		Vch20	bds
Pologne	2	Belgique	1
Z120	pn	FGG20	nbn
ZI200	pn		
		Pays-Bas	1
Autriche	2	GG20	nen
GG20	onorm		
GG200	onorm	Taiwan	1
		FC200	cns
Espagne	1		
FG20	une		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant EN-GJL-200

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	EN-JL1030	24 août 2026