

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JS1060

EN-GJS-600-3

N° de matériau EN-JS1060

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 32 désignations normalisées issues de 21 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm³	32 dans 21 régions	1 répertoriées

Composition chimique	Fraction massique en %
Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.	

Températures de transformation prédites
La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques mécaniques	4 valeurs pour 1 états			
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Caractéristiques physiques	1 valeurs	
CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

32 désignations · 3 documentées comme identiques

Europe	3	Espagne	1
EN-GJS-600-3 Nom propre de la nuance	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 Nom propre de la nuance	din-en	International	1
Grade 600/3 Nom propre de la nuance	din-en	600-3	iso
Royaume-Uni	3	Chine	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	Suède	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
États-Unis	2	Tchéquie	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	Amérique latine	1
France	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	Hongrie	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
Japon	2	Australie / Nouvelle-Zélande	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	Bulgarie	1
Russie / CEI	2	600-2	bds
VCH60	gost	Belgique	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
Italie	2	Pays-Bas	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	Finlande	1
Pologne	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
Autriche	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant EN-GJS-600-3
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

EN-JS1060

ÉDITION

24 août 2026