

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.3348 · CLASSE 1.3

S 2-9-2

N° de matériau 1.3348

également répertorié sous HS2-9-2


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 13 désignations normalisées issues de 8 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.85 g/cm ³	AUTRES DÉSIGNATIONS 13 dans 8 régions	CARACTÉRISTIQUES 10 répertoriées
--	---	--


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

2 valeurs pour 2 états

ÉTAT · DIMENSION	HB
Annealed	269
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	269

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

13 désignations · 5 documentées comme identiques

Europe	3	France	1
1.3348	din-en	Z100DCWV09-04-02-02	afnor
HS2-9-2	Nom propre de la nuance din-en		
S 2-9-2	Nom propre de la nuance din-en	Japon	1
		SKH58	jis
Espagne	3		
2-9-2	une	Italie	1
F.5607	une	HS2-9-2	uni
HS2-9-2	une		
États-Unis	2	Suède	1
T11307	Nom propre de la nuance uns	2782	ss
M7	Nom propre de la nuance aisi-sae	Corée du Sud	1
		SKH58	Nom propre de la nuance ks

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant S 2-9-2

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.3348	24 août 2026