

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4116 · CLASSE 1.4

X50CrMoV15

N° de matériau 1.4116

également répertorié sous X45CrMoV15


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 13 désignations normalisées issues de 7 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.7 g/cm ³	13 dans 7 régions	9 répertoriées


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

1 valeurs pour 1 états

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	280

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.7	g/cm ³

Désignations dans les différentes normes

13 désignations · 2 documentées comme identiques

Russie / CEI	4	Espagne	1
50Ch14MF	gost	F3422	une
50Ch15MF	gost	Tchéquie	1
50X14MΦ	gost	17136	csn
50X15MΦ	gost		
France	3	Serbie	1
Z50CD14	afnor	Č.4770	srps
Z50CD15	afnor	Roumanie	1
Z50CD15CI	afnor	T40NiCr130	stas
Europe	2		
X45CrMoV15	Nom propre de la nuance		
X50CrMoV15	Nom propre de la nuance		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant X50CrMoV15

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.4116

ÉDITION

24 août 2026