

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4948 · CLASSE 1.4

X7CrNi18-9

N° de matériau 1.4948

également répertorié sous X6CrNi18-10


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 17 désignations normalisées issues de 7 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.9 g/cm³	17 dans 7 régions	9 répertoriées


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Mo.

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.9	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

17 désignations · 6 documentées comme identiques

États-Unis	6	Royaume-Uni	3
S30409	Nom propre de la nuanceuns	304 S 50	bs
S30480	Nom propre de la nuanceuns	304 S 51	bs
304H	Nom propre de la nuanceaisi-sae	801 grade A	bs
S30409	aisi-sae		
S30480	aisi-sae	Japon	2
TP304H	astm	SUS 302	jis
		SUS304H	jis
Europe	3		
X6CrNi18-10	Nom propre de la nuancedin-en	France	1
X6CrNi18-11	Nom propre de la nuancedin-en	Z6CN18-09	afnor
X7CrNi18-9	Nom propre de la nuancedin-en		
		International	1
		X7CrNi18-9	iso
		Russie / CEI	1
		08KH18N10	gost

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant X7CrNi18-9

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.4948	24 août 2026