

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.1155 · CLASSE 1.1

25 25Z ZG230-450

N° de matériau 1.1155

également répertorié sous GC25E

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 22 désignations normalisées issues de 6 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.85 g/cm ³	AUTRES DÉSIGNATIONS 22 dans 6 régions	CARACTÉRISTIQUES 8 répertoriées
--	---	---

Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



● Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 98.6 % ● Mn — 0.7 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.2 % ● Traces et impuretés · 0.1 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques mécaniques

6 valeurs pour 2 états

QUENCHING 880°C, WATER, DRAWING 560°C, AIR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
to 25	500	300	22	50	880
ÉTAT · DIMENSION	HB				
(annealing) , GOST 4543-71	197				

Caractéristiques physiques

3 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³
Point de transformation Ac1	723	°C
Point de transformation Ac3	820	°C

Traitement thermique

2 régimes

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
Normalisation	880–940 °C	—
Normalisation	Température non précisée	—

Désignations dans les différentes normes

22 désignations · 3 documentées comme identiques

États-Unis		8	Russie / CEI		3
J02002	Nom propre de la nuance	uns	25G		gost
1026		aisi-sae	25Г		gost
1026H		aisi-sae	ст.25Г		gost
1029		aisi-sae			
1525		aisi-sae	Europe		2
G10260		aisi-sae	GC25E	Nom propre de la nuance	din-en
G10290		aisi-sae	GS-Ck 25	Nom propre de la nuance	din-en
G15250		aisi-sae			
Chine		5	Royaume-Uni		2
25		gb	070M26		bs
25 25Z ZG230-450		gb	080A25		bs
25MnG		gb	Japon		2
25Z		gb	S 25 C		jis
ZG 25		gb	STB410		jis

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 25 25Z ZG230-450
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.1155

ÉDITION

24 août 2026