

15X13Л

également répertorié sous 410C21 410S21 ANC 1A

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 6 désignations normalisées issues de 4 régions.

AUTRES DÉSIGNATIONS

6 dans 4 régions

CARACTÉRISTIQUES

0 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Désignations dans les différentes normes

6 désignations · 1 documentées comme identiques

France	2	Royaume-Uni	1
Z10C13	afnor	410C21 410S21 ANC 1A	bs
Z12C13	afnor		
Russie / CEI	2	Japon	1
12X13	gost	SUS 410	jis
15X13Л	gost		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 15X13Л
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

—

ÉDITION

24 août 2026