

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4878 · CLASSE 1.4

X18H10E

N° de matériau 1.4878

également répertorié sous X12CrNiTi18-9


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 63 désignations normalisées issues de 14 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.9 g/cm ³	AUTRES DÉSIGNATIONS 63 dans 14 régions	CARACTÉRISTIQUES 8 répertoriées
---	--	---


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque :
Mo.

Caractéristiques mécaniques

5 valeurs pour 2 états

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	740	35
Sheet thin, GOST 4986-79	740	18–35
SOLUTION ANNEALED		HB
Solution annealed		215

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.9	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

63 désignations · 4 documentées comme identiques

Russie / CEI		14	Japon		9
06Ch18N10T	gost		SUS 321HFB		jis
06X18H10T	gost		SUS 321HTB		jis
08Ch18N10T	gost		SUS 321HTP		jis
08X18H10T	gost		SUS 321TKA		jis
10Ch18N10T	gost		SUS 321TP		jis
10X18H10T	gost		SUS F 321		jis
12Ch18N10T	gost		SUS Y 321		jis
12KH18N10E	gost		SUS321		jis
12KH18N10T	gost		SUS321H		jis
12X18H10T	gost		États-Unis		7
12X18H10T	gost				
18X18H9T	gost		S32100		uns
X18H10E	gost		S32109	Nom propre de la nuance	uns
ЭП47	gost		321		aisi-sae
Royaume-Uni		9	321H	Nom propre de la nuance	aisi-sae
			321H		aisi-sae
			321H		aisi-sae
			S31254		aisi-sae
			S32109		aisi-sae
			France		5
321 S 31	bs		T6CNT18.12(B)		afnor
321 S 51	bs		Z1CNDU20-18-06AZ		afnor
321S12	bs		Z6CNT18-10		afnor
321S20	bs		Z6CNT18.12		afnor
321S32	bs		Z6CNT18.12B		afnor
321S32 58B	bs				
58B	bs				
58C	bs				
EN58C	bs				

Europe	4	Suède	2
1.4878	din-en	2337	ss
X10CrNiTi189	din-en	2378	ss
X12CrNiTi18-9	Nom propre de la nuance din-en	Tchéquie	2
X8CrNiTi18-10	Nom propre de la nuance din-en	17 246	csn
Pologne	4	17248	csn
0H18N10T	pn	International	1
1H18N10T	pn	X7CrNiTi18-10	iso
1H18N12T	pn	Chine	1
1H18N9T	pn	1Cr18Ni9Ti	gb
Espagne	2	Slovaquie	1
F.3523	une	17 248	stn
F.3523-X 6CrNiTi 18 11	une		
Italie	2		
X6CrNiTi18 11	uni		
X8CrNiTi18-11	uni		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant X18H10E
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.4878	25 août 2026