

CC8A


également répertorié sous QSt36-3

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 6 désignations normalisées issues de 6 régions.

AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
6 dans 6 régions	6 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques mécaniques

5 valeurs pour 2 états

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm²
≤ 12	≤ 430

ÉTAT · DIMENSION			RM N/mm ²	
≥ 12			≤ 430	
ÉTAT · DIMENSION		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
25 – 25		400–700	≥ 250	≥ 15

Traitement thermique

1 régimes

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
Recuit	Température non précisée	—

Désignations dans les différentes normes

6 désignations · 1 documentées comme identiques

Europe	1	Japon	1
QSt36-3	din-en	SWRCH10A	jis
États-Unis	1	Chine	1
1012	astm	ML10AI Nom propre de la nuance	gb
International	1	Corée du Sud	1
CC8A	iso	SWCH10A	ks

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant CC8A

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

[Faire une demande](#)

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	—	25 août 2026