

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.2344 · CLASSE 1.2

SKD61

N° de matériau 1.2344

également répertorié sous X40CrMoV5-1


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 49 désignations normalisées issues de 20 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.78 g/cm³	49 dans 20 régions	13 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

9 valeurs pour 4 états

ÉTAT · DIMENSION		HB			HRC
Annealed		229			–
Quenched and tempered		–			50
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					229
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Quenching 1020°C, oil, Drawing 580°C, 2h	1670	1470	10	40	390
ÉTAT · DIMENSION					HB
4KH5MF1S (4X5MΦ1C) (annealing) , GOST 5950-2000					241

Caractéristiques physiques

5 valeurs

ÉTAT · DIMENSION	RHO g/cm ³	E GPa	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.716	207	22	553
100	7.692	–	25	591
200	7.66	–	27	649
300	7.627	187	29	715
400	7.593	–	30	793
500	7.559	–	31	879
600	7.523	160	31	970
700	7.49	–	31	1077
800	7.459	–	31	1189
900	7.438	–	32	1229
CARACTÉRISTIQUE	VALEUR		UNITÉ	
Masse volumique	7.78		g/cm ³	
Point de transformation Ac1	875		°C	
Point de transformation Ac3	935		°C	
Point de transformation Ar3	815		°C	
Point de transformation Ar1	760		°C	

Traitement thermique

2 régimes

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
Trempe	Température non précisée	—
Recuit	Température non précisée	—

Désignations dans les différentes normes

49 désignations · 3 documentées comme identiques

États-Unis8		Chine3	
T20811	uns	40CrMoV5	gb
T20813	Nom propre de la nuanceuns	4Cr5MoSiV1	gb
ASTM H13	aisi-sae	SM4Cr5MoSiV1	gb
H11	aisi-sae	Pologne3	
H13	Nom propre de la nuanceaisi-sae	L40H5MF	pn
H13 ASTM H13	aisi-sae	WCL	pn
T20811	aisi-sae	WCLV	pn
T20813	aisi-sae	Europe2	
Russie / CEI5		1.2344	din-en
4Ch5MF1S	gost	X40CrMoV5-1	Nom propre de la nuancedin-en
4KH5MF1S	gost	Royaume-Uni2	
4Kh5MFS	gost	2344	bs
4X5MΦ1C	gost	BH13	bs
ЭП572	gost	Suède2	
Espagne4		2214	ss
F.5318	une	2242	ss
F.5318X40CrMoV5	une	Hongrie2	
X40CrMoV5	une	K13	msz
X40CrMoV5	une	K13K	msz
Italie4		Japon1	
UD14	uni	SKD61	jis
X35CrMoV05KU	uni	Tchéquie1	
X40CrMoV51KU	uni	19554	csn
X40CrMoV5-1-1KU	uni	Slovaquie1	
France3		19 554	stn
Z40CDV5	afnor	Serbie1	
Z40CDV5-1	afnor	Č.4753	srps
X40CrMoV5	afnor	Roumanie1	
International3		40VSiMoCr52	stas
40CrMoV5	iso		
X37CrMoV5-1	iso		
X40CrMoV5-1	iso		

Bulgarie	1
X40CrMoV5-1	bds
Autriche	1
W302	onorm

Corée du Sud	1
STD61	ks

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant SKD61

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.2344

ÉDITION

24 août 2026