

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4435 · CLASSE 1.4

1.4435

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 99 désignations normalisées issues de 19 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
8 g/cm ³	99 dans 19 régions	11 répertoriées

Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



● Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 62.3 % ● Cr — 18 % ● Ni — 13.8 % ● Mo — 2.8 % ● Traces et impuretés · 3.2 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition de cette nuance sort de la plage validée du modèle publié (une fenêtre de composition faiblement alliée), aucune température de transformation n'est donc prédite ici.

Caractéristiques mécaniques

20 valeurs pour 7 états

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	
Casting	390	175	33	–	
Solution heat treatment	–	–	–	183	
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Forging, GOST 25054-81	470	176	35–40	45–55	–
03KH17N14M3 (03X17H14M3) , Forging GOST 25054-81	–	–	–	–	179
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					215
SOLUTION ANNEALED					HB
Solution annealed					200
QUENCHING 1070 - 1100°C,COOLING WATER	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %		
Ø 60	490	196	40		
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %		
Sheet trick, GOST 7350-77	490	196	40		
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %		
Sheet thin, GOST 5582-75	490	196	40		

Caractéristiques physiques

2 valeurs

ÉTAT · DIMENSION	RHO g/cm ³	
20	8	
CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	8	g/cm ³

Caractéristiques technologiques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Soudabilité	without limitations.	

Désignations dans les différentes normes

99 désignations · 6 documentées comme identiques

Etats-Unis	52	F738	astm
S31603	Nom propre de la nuanceuns	F836	astm
S31673	uns	F837	astm
30316L	aisi-sae	F879	astm
316L	Nom propre de la nuanceaisi-sae	SA-240TP316L	astm
J92800	aisi-sae		
S31603	aisi-sae	Royaume-Uni	8
TP316L	aisi-sae	316 S 11	bs
316LVM	astm	316S13	bs
A 182 Grade F316L	astm	316S13 LW 22	bs
A 312 Grade TP316L	astm	316S14	bs
A 403 Grade WP316LN	astm	316S31	Nom propre de la nuancebs
A1022	astm	845 B	bs
A1049	astm	LW 22	bs
A182	astm	LWCF 22	bs
A213	astm		
A240	astm	Japon	6
A249	astm	SCS16	jis
A269	astm	SUS 316L	jis
A270	astm	SUS 316LFB	jis
A276	astm	SUS 316LTBS	jis
A312	astm	SUS 316LTP	jis
A314	astm	SUS F 316L	jis
A336	astm		
A358	astm	Russie / CEI	5
A403	astm	03Ch17N14M3	Nom propre de la nuancegost
A409	astm	03KH17N14M3	gost
A473	astm	03X17H14M2	gost
A478	astm	03X17H14M3	gost
A479	astm	ct.03X17H14M3	gost
A493	astm		
A511	astm	France	4
A554	astm	Z2CND17.12	afnor
A580	astm	Z2CND17.13	afnor
A632	astm	Z3CND17-12-03	afnor
A666	astm	Z3CND18.14.03	afnor
A688	astm		
A774	astm	Europe	3
A778	astm	1.4435	din-en
A793	astm	TP316L	din-en
A813	astm	X2CrNiMo18-14-3	Nom propre de la nuancedin-en
A814	astm		
A943	astm	États-Unis / Aérospatial	3
A965	astm	5507	ams
A988	astm	5584	ams
F2281	astm	5653	ams
F593	astm		
F594	astm		

Chine	3	Suède	1
00Cr17Ni14Mo2	gb	2353	ss
00Cr17Ni14Mo3	gb		
OCr27Ni12Mo3	gb	Pologne	1
		00H17N14M2	pn
Italie	3	Slovaquie	1
X2CrNiMo 18-14-3 X2CrNiMo1713KG	uni	17 350	stn
X2CrNiMo17-13	uni		
X2CrNiMo1712	uni	Brésil	1
Espagne	2	316 L	abnt
F.3533 Nom propre de la nuance	une	Serbie	1
F.3533-Z 2 CrNiMo 17-12-03	une	Č.4570.4	srps
Tchéquie	2	ex-Yougoslavie	1
17349	csn	Č.45704	jus
17350	csn		
International	1	Finlande	1
Type19a	iso	752	sfs

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 1.4435
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

[Faire une demande](#)

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.4435	23 août 2026