

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.5920 · CLASSE 1.5

1.5920

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 9 désignations normalisées issues de 7 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.78 g/cm³	AUTRES DÉSIGNATIONS 9 dans 7 régions	CARACTÉRISTIQUES 9 répertoriées
--------------------------------------	--	---

Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



● Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 95.1 % ● Cr — 2 % ● Ni — 2 % ● Mn — 0.5 % ● Traces et impuretés · 0.5 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque :
Mo.

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.78	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

9 désignations · 1 documentées comme identiques

France	2	Tchéquie	1
18CN8	afnor	16231	csn
18NC11	afnor		
		Pologne	1
Espagne	2	18H2N2	pn
A-150.E	une		
F-150.E	une	Serbie	1
		Č.5421	srps
Europe	1		
18CrNi8	Nom propre de la nuance din-en	Roumanie	1
		18CrNi20	stas

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 1.5920

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.5920	24 août 2026