

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.7228 · CLASSE 1.7

1.7228

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 29 désignations normalisées issues de 12 régions.

MASSE VOLUMIQUE

7.69 g/cm³

AUTRES DÉSIGNATIONS

29 dans 12 régions

CARACTÉRISTIQUES

8 répertoriées

Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



■ Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 97.1 % ■ Cr — 1.1 % ■ Mn — 0.7 % ■ C — 0.5 % ■ Traces et impuretés · 0.7 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

6 valeurs pour 2 états

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS

A

% · Lo = 5,65 √So

≤ 16

9

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √So
16 – 40	10
40 – 100	12
100 – 160	13
160 – 250	13
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	248

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.69	g/cm³

Traitement thermique

1 régimes

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
source joins the operations with + / procedural order		
Trempe	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—

Désignations dans les différentes normes

29 désignations · 15 documentées comme identiques

États-Unis		12	France		2
G41470	Nom propre de la nuance	uns	50CD4		afnor
G41500	Nom propre de la nuance	uns	50CrMo4		afnor
G86500	Nom propre de la nuance	uns			
H41470	Nom propre de la nuance	uns	Japon		2
H41500	Nom propre de la nuance	uns	SCM 445H	Nom propre de la nuance	jis
H86500	Nom propre de la nuance	uns	SCM445	Nom propre de la nuance	jis
4147	Nom propre de la nuance	aisi-sae	Russie / CEI		2
4147H	Nom propre de la nuance	aisi-sae			
4150	Nom propre de la nuance	aisi-sae	50ChM		gost
4150H	Nom propre de la nuance	aisi-sae	50KhM		gost
8650	Nom propre de la nuance	aisi-sae	Tchéquie		2
8650H	Nom propre de la nuance	aisi-sae			
Royaume-Uni		3	15 XXX M		csn
708A47		bs	15 XXX NN		csn
708M40		bs	Europe		1
708M50		bs	50CrMo4	Nom propre de la nuance	din-en

International	1	Amérique latine	1
50CrMo4	iso	8650	copant
Chine	1	Serbie	1
50CrMo	gb	Č.4733	srps
Pologne	1		
50H	pn		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 1.7228
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.7228	24 août 2026